



PS 丝印油墨

(两液反应型金属、玻璃用油墨)

PS 油墨是两液反应型丝印油墨。对金属、玻璃、陶瓷、塑料（一部分）等广范围的材料具有很强的粘接性。而且还具有耐热性、对一般的化学药品也有耐性。

用途：

※可用于铝、铜等的金属以及金属涂漆板、玻璃、已处理聚乙烯、已处理丙烯等的印刷。

特征：

- ※能获得超高光泽的印刷面。
- ※具有印刷适应性，能获得清晰的印刷线条。
- ※对广范围的材料具有很强的粘接性。
- ※对一般性的化学药品具有优越的耐性。
- ※因具有耐热性，还可用于焊物板的印刷。
- ※常温或加热都能使之硬化。

稀释/硬化剂的混合/洗涤：

※消泡剂等有时会产生分离现象，在使用前，请将油墨充分加以搅拌。

※PS 油墨的稀释剂有

- C-001 溶剂（快干型）
- C-002 溶剂（标准型）
- C-003 溶剂（慢干型）
- C-004 溶剂（超慢干型）

请按目的选择使用。

※请不要使用其它溶剂，因会对粘接性、印刷物互粘等造成不良影响。

※稀释量请在15~30%范围内进行调整。

※PS 是油墨与硬化剂分开的，请在印刷时按照下面的比率充分予以搅拌混合后使用。

| | |
|---------------------|-------------------|
| PS 有色油墨（全色）····· 10 | PS 低粘度无色油墨····· 3 |
| PS 硬化剂····· 2 | PS 硬化剂····· 1 |

※PS 是超高光泽油墨，但如果使用消光硬化剂也可成为无光泽，在使用时请按照下面的比率充分予以搅拌混合后使用。

| | |
|---------------------|-------------------|
| PS 有色油墨（全色）····· 10 | PS 低粘度无色油墨····· 3 |
| PS 消光硬化剂····· 4 | PS 消光硬化剂····· 2 |

※混入硬化剂后，经过8小时以上，油墨将会固化，所以混合时不要过多，以当日使用量为准。

※对于印刷网版的洗涤，请用本公司的（丝网洗涤剂N）或C-002 溶剂。

印刷：

※适用于150~300目丝网的印刷。

※用250目丝网印刷时，每公斤的印刷覆盖面积可达20~25平方米。

干燥/硬化：

※指触干燥时间是1~2小时，如加热80℃是30分钟，120℃是15分钟就可硬化。自然干燥虽也可硬化，但想要获得目的的耐性，则需数日的时间。

备有的设定色：

| | | | |
|-----------|-------|---------|---------|
| ※000低粘度无色 | 221黄 | 515橙 | 791绿 |
| 002高粘度无色 | 230浅黄 | 577橙 | 821紫 |
| 161深红 | 263赤黄 | 581玫红 | 871棕 |
| 171红 | 271浅黄 | 611白 | 911黑 |
| 177红 | 277赤黄 | 611白(B) | 911黑(B) |
| 182金红 | 391蓝 | 611浓白 | |

其它：

※PS增强剂：在玻璃上面印刷时，加入后可提高粘接性，添加量以1~2%为宜。

※PSM硬化剂：要想降低反应速度时使用，混合量以主剂10对PSM硬化剂3，请充分混合后使用。

危险品等级：

※属危险品第四类第二石油类

安全/保管：

※为保护皮肤与眼睛，请使用安全手套和防护眼镜。如果油墨沾上了皮肤，请用肥皂等充分冲洗。另外，万一进入眼中时，用水（或温水）充分清洗后，请去医院接受医生的诊断。

※使用后，请将容器完全密封放在冷暗处保管。

※准备有MSDS，请在使用本产品前索取MSDS，经阅读，在理解了使用者应有的责任后再使用。

耐性：

| 试验项目 | 试验条件 | 试验结果 |
|--------|--|-----------|
| 铅笔硬度 | 用三菱UNI牌铅笔，45° | 3H |
| 交叉划线 | 以1mm宽幅交叉划线，用玻璃纸胶带剥离 | 100/100合格 |
| 耐摩擦性 | 4Lbs（印刷表面抗摩擦试验机），40次 | 无异常 |
| 耐气候性 | 用耐侯性促进试验仪，放置500小时以上 | 无异常 |
| 薄钢板变形性 | 8mmφ时龟裂 | 无异常 |
| 弯曲 | 1.5mmφ时龟裂 | 无异常 |
| 耐水性 | 用自来水（常温）浸泡72小时后，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤的劣化、光泽等 | 无异常 |
| 耐盐水性 | 用饱和食盐水溶液浸泡72小时，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤的劣化、光泽等 | 无异常 |
| 耐煮沸性 | 用自来水浸泡煮沸8小时后，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤的劣化、光泽等 | 无异常 |
| 耐洗涤剂性 | 用非离子系洗涤剂10%的水溶液浸泡72小时后，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤的劣化、光泽等 | 无异常 |
| 耐碱性 | 用烧碱10%的水溶液浸泡72小时后，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤的劣化、光泽等 | 稍有剥离 |
| 耐酸性 | 用盐酸10%的水溶液浸泡72小时后，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤的劣化、光泽等 | 无异常 |
| 耐溶剂性 | 用甲苯浸泡72小时 | 无异常 |
| | 用乙醇浸泡72小时 | 皮肤劣化 |
| 耐油性 | 用机油浸泡72小时后，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤的劣化、光泽等 | 无异常 |
| 耐寒性 | 在冷冻库内放置72小时后，看油墨的粘接、色泽变化、皮肤劣化、光泽等 | 无异常 |

※干燥条件：80℃30分钟，再放置一天后的试验（已处理铝板材），使用油墨为PS611白，使用PS硬化剂。

※上项的耐性试验结果，是在本公司的试验结果，并不是保证值。